

G600 - STUCCO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore : Grigio
Densità : 610 Kg/m³
Temperatura limite : 650 °C
Ritiro permanente: <= - 0,5%
Resistenza compressione: N.D.

Conducibilità termica W/mK

| | |
|-------|-------|
| 100°C | 0,184 |
| 150°C | 0,191 |
| 200°C | 0,202 |
| 250°C | 0,207 |
| 300°C | 0,210 |
| 350°C | 0,213 |
| 400°C | 0,212 |
| 450°C | 0,216 |
| 500°C | 0,225 |
| 550°C | 0,232 |

DESCRIZIONE

Stucco Isolante Zircofoam G600 è uno stucco per alta temperatura pronto all'uso.

- Resistente a temperature da - 20°C a 1000°C continui fino a 1100°C per brevi periodi.
- Resistente all'umidità ed alle normali sollecitazioni meccaniche.
- Può essere formato in lastre piene o pezzi particolari con stampo
- Può essere utilizzato per ottenere un fiberglass per alte temperature utilizzando tessuti in vetro o simili.

APPLICAZIONI

Uso generico nell'industria e nell'edilizia, applicabile direttamente in loco di utilizzo come, cavità, intercapedini o per formatura in stampo.

Aderisce a metalli, calcestruzzo, refrattari, fibre ecc.

G600 - STUCCO

Modo d'uso :

Pulire accuratamente il punto di applicazione, anche con solventi se in presenza di unto. Rimuovere eventuale polvere, in caso il supporto fosse un materiale particolarmente difficile è consigliabile inumidire i leggermente prima dell'applicazione.

Per la pulizia delle attrezzature utilizzate per la posa in opera usare acqua. Si consiglia di pulire rapidamente dopo l'uso in quanto il prodotto asciuga velocemente all'aria. In caso di sporco incrostato lasciare a mollo in acqua calda.

Asciugare per almeno 12 ore prima di essere sottoposto a calore intenso.

Informarsi attentamente riguardo l'utilizzo del prodotto tramite le schede tecniche e leggere attentamente le schede di sicurezza prima di procedere.

VANTAGGI

- Pronto all'uso;
- Elevata modellabilità;
- Non necessita di particolari attrezzature;
- Permette la realizzazione di forme complesse impregnando tessuti in vetro o altri materiali resistenti ad alte temperature (consigliato FIBRA CERAMICA con fili di acciaio inox di rinforzo).

Nota bene:

Prima di utilizzare il prodotto si raccomanda di consultare le schede di sicurezza.

Le informazioni contenute su questa scheda sono il risultato delle conoscenze basate sulla nostra esperienza. Z.G. camini inox Srl, non si assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o a cose derivati dall'uso improprio del prodotto. Prodotto soggetto a modifiche senza obbligo di preavviso

DISPONIBILITA'

MALTA :

BARATTOLO 1 Kg
SECCHIO 5 Kg
SECCHIO 12 Kg
BANCALE DA 24 SECCHI TOT. 288 Kg
FUSTI DA 200 Kg
CONTAINER DA 1200 Kg.

GRANULATO ADDITIVATO

SACCHI 40 LITRI
BIG BAG 1000 LITRI

CONSERVABILITA' E STOCCAGGIO

Sei mesi con contenitori in plastica, un anno con contenitori metallici, si consiglia, al fine di mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto, di conservare i prodotti in luogo coperto asciutto e su bancali.

(Temperatura da +5 a + 40°C)